

EasyFill



MASILLA






Aglutinante con base acuosa de secado rápido para mezclar con su serrín fino para crear un relleno de madera personalizado.

- Bajo consumo.
- Secado rápido.
- Sin olores agresivos
- Fácil aplicación.
- Apto para todo tipo de madera.

Uso recomendado:

EasyFill se puede mezclar con serrín de cualquier tipo y se puede aplicar en suelos de contrachapado, sólidos, de láminas, tablonos o parqueté. Puede regular la viscosidad desde un nivel bajo para un alisado completo, hasta un nivel alto para llenar grandes huecos y áreas. El material seco es perfecto para pulverizar, se lija muy fácilmente y no bloqueará las sustancias abrasivas. Como se usa el material natural del suelo, EasyFill mantiene el mismo tono sin que haya que tener miedo a la pérdida de color como con muchos otros productos premezclados.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO	ÍT-#			
11039	LO-FI-261	1 gal.	4	200

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 12 meses en recipiente original sin abrir.
Almacenamiento de +5 a +25 °C. No hay peligro de daños por congelación debidos al transporte.

Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 55 °F- 80°F/40-75% HR.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien el producto antes de usar.
- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- No use serrín de lijadoras de tambor/cinta (máquina grande). Use serrín fino de una lijadora de suelo o de cabezal múltiple.
- Mezcle EasyFill con aserrín muy fino del lijado para lograr una consistencia fácil de aplicar con espátula. Use el aserrín más fino disponible. El aserrín fino será más fácil de aplicar con espátula, llenar brechas/agujeros, y además proveerá mejor adhesión en las ensambladuras. Llene con espátula todo el suelo antes del lijado final. Repita el procedimiento en ensambladuras más grandes o áreas dañadas después de que se seque completamente la primera aplicación.
- Lije completamente todo el material seco de la superficie durante la fase de lijado final.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Espátula inoxidable LOBA

COBERTURA

En suelos de madera recién colocados con brechas reducidas, aprox. 500-800 pies cuadrados/galón

PANTALLA Y RECUBRIMIENTO

- NO utilice EasyFill en suelos con acabados de fábrica o acabados manuales.
- Apto exclusivamente para su aplicación directa en madera no tratada.
- El EasyFill debe recubrirse con acabados a base de agua LOBA o con sistemas de aceite LOBA.

TIEMPO DE SECADO

- En los suelos de madera noble recientemente instalados se puede lijar después de 15-30 minutos. En las renovaciones con ensambladuras extremadamente amplias, dejar secar de un día para otro.
- Es posible aplicar sistemas LOBA a base de agua y LOBA a base de aceite después de 1 hora de la aplicación de Loba EasyFill.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POSIBLE CON:

Cualquier sistema de acabado a base de agua LOBA o cualquier sistema de aceite LOBA, sin limitaciones.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA SUELOS DE MADERA:

- Lije con secuencia de lijado de lija media.
- Llenado con espátula con EasyFill
- Deje secar unos 20-40 min.
- Final Cut
- Tratamiento de la superficie de acuerdo con la información técnica del producto.

COLORACIÓN DE TIPOS DE MADERA OSCUROS:

La coloración de maderas oscuras se puede mejorar con tintes universales de Mixol. Vierta 1 galón de LOBA EasyFill en un cubo, añada un máximo de 200 ml de MIXOL y remueva con un mezclador de pintura hasta obtener una consistencia homogénea. Para evitar cualquier desviación en el color, mezcle suficiente cantidad para obtener una superficie continua.

- **Mixol 23 - Dark Brown** Para maderas oscuras como: roble ahumado, wengué, panga panga
- **Mixol 20 - Chestnut** Para tipos de madera rojiza como: jatoba, merbau, caoba

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No cubra el suelo, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el suelo con un paño o trapo húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

Uso con o sin imprimación: Algunos acabados pueden utilizarse sin imprimación. El uso de una imprimación aumenta la fiabilidad de la aplicación y reduce el riesgo de marcas de aplicación en la mayoría de los tipos de madera. Puede encontrar más información en la lista de tipos de madera de LOBA.

Panelización: Los sistemas de recubrimiento a base de agua suelen tender a la panelización. Pueden tomarse varias medidas para minimizar la formación de juntas irregulares y el efecto de encajado correspondiente: Algunas de estas medidas son el uso de adhesivos resistentes a cizallamiento o notablemente elásticos para adherir suelos de madera, el rellenado cuidadoso de las juntas y el uso de imprimaciones adecuadas de LOBA manteniendo unas condiciones climatológicas uniformes. (Se recomienda instruir al cliente). El riesgo de panelización es mayor con suelos antiguos con adhesivos dañados, débiles o muy flexibles y en los suelos de madera instalados sobre un sistema de calefacción radiante, así como maderas que alteran su nivel de humedad con rapidez, tales como la haya y el arce.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.