



Stain

Varios colores

COLORACIÓN



El tinte con el secado más rápido del mercado para suelos de madera dura.

- 1 HORA DE TIEMPO DE SECADO (todos los colores)
- Adherencia garantizada con acabados LOBA a base de agua
- Facilidad de aplicación y retoque
- No deja marcas de solape / Sin doble tinción
- Sin olor persistente
- Bajas emisiones de COV - CDPH v 1.2 - inferiores a las requeridas (96 ugm²/h)
- Coloración consistente
- Mézclalos entre sí para crear colores personalizados
- No autoinflamable

Uso recomendado:

Para coloración profesional de suelos de madera. Compatible con todos los imprimaciones y acabados a base de agua LOBA.

Datos del producto


Nº DE ARTÍCULO			
11525	1 qt.	6	648

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 30 meses en recipiente original sin abrir.
No es sensible a la congelación.

VOC regulatorio de EE. UU.

< 830 g/l



Colores (No garantizados)

Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 55 °F- 80°F/40-75% HR.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite o mezcle bien el material antes de usarlo. Se puede utilizar una paleta mezcladora LOBA y un taladro para mezclar.
- Si necesita más de una lata para superficies más grandes, se deberá mezclar la cantidad total de tinte necesaria en un contenedor grande antes de comenzar a trabajar.
- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.
- NO APLIQUE LOBA STAIN STRONG COUNTRY WHITE ROBLE BLANCO.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Paño sin pelusa o pulidora con almohadilla LOBASAND normal blanca (disco blanco) o equivalente.

COBERTURA

Aprox. 150-250 pies cuadrados por cuarto de galón (según la especie de madera y la apertura de la veta).

TIEMPO DE SECADO

- Se puede aplicar el primer recubrimiento después de 1 hora, a 70°F y una humedad relativa del aire de 50%.
- Si ha levantado la fibra del suelo con agua antes de aplicar el tinte, asegúrese de que el grado de humedad haya vuelto a la normalidad. Esto se puede lograr mejor si el nivel de humedad se comprueba antes de levantar la fibra del suelo con agua.
- Las condiciones muy húmedas (> 60% de Hr) y la ventilación reducida del espacio pueden prolongar el tiempo de secado.
- La aplicación de selladores o acabados a base de agua demasiado pronto podría extender el tiempo total de curado del acabado.

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA SUELOS DE MADERA:

Para sistema LOBA de tres capas

- Prepare la superficie de acuerdo con el método aceptado por la NOFMA.
- Aplique LOBA Stain mediante el método deseado.
- Tiempo mínimo de secado 1 hora.
- Aplique el sellador LOBA a base de agua (EasyPrime o VivaPrime) o el acabado LOBA autosellante.
- Deje secar completamente (Secado según la documentación técnica).
- Aplicar acabado a base de agua de LOBA.
- Deje secar completamente (secado según la documentación técnica).
- Lijado intermedio con un pulidora y una almohadilla perforada LOBASAND con lija de grano 180.
- Aspire el piso y luego limpie con un trapeador LOBA y una almohadilla de microfibra LOBA nueva/limpia ligeramente humedecida con agua para eliminar todo el polvo.
- Aplique la capa final de acabado a base de agua LOBA.

Consejos profesionales:

- Cuando se utilizan colores marrones y oscuros de LOBA Stain, se puede conseguir un color más intenso y rico utilizando LOBA Amberizer en el sellador.
- Las maderas con alto contenido en taninos (ejemplo: Roble Blanco) pueden afectar al color.
- Los acabados LOBA aprobados como sistemas de dos capas para entornos residenciales (2K InvisibleProtect, Hybrid) DEBEN aplicarse ambos con el rodillo LOBA Roller 'Deluxe 120' sobre LOBA Stain. Demasiado poco acabado en la primera capa aumenta el riesgo de eliminar el color del tinte al lijado intermedio.

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No cubra el suelo, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el suelo con un paño o trapo húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

Uso con o sin imprimación: Algunos acabados pueden utilizarse sin imprimación. El uso de una imprimación aumenta la fiabilidad de la aplicación y reduce el riesgo de marcas de aplicación en la mayoría de los tipos de madera. Puede encontrar más información en la lista de tipos de madera de LOBA.

Panelización: Los sistemas de recubrimiento a base de agua suelen tender a la panelización. Pueden tomarse varias medidas para minimizar la formación de juntas irregulares y el efecto de encajado correspondiente: Algunas de estas medidas son el uso de adhesivos resistentes a cizallamiento o notablemente elásticos para adherir suelos de madera, el rellenado cuidadoso de las juntas y el uso de imprimaciones adecuadas de LOBA manteniendo unas condiciones climatológicas uniformes. (Se recomienda instruir al cliente). El riesgo de panelización es mayor con suelos antiguos con adhesivos dañados, débiles o muy flexibles y en los suelos de madera instalados sobre un sistema de calefacción radiante, así como maderas que alteran su nivel de humedad con rapidez, tales como la haya y el arce.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.