

# EasyPrime



SCÉLLANT



Apprêt à base d'eau et de polyuréthane, d'acrylate pour planchers en bois. Cet apprêt universel offre un séchage rapide. Il offre une sécurité maximale grâce à l'absence de marques de chevauchement, même avec des types de bois critiques.


- Aucune trace de chevauchement
- Réduit la tendance au collage latéral et à l'effet « lignes blanches » des finis à base d'eau
- Peut être fini avec n'importe quel fini à base d'eau LOBA
- Convient à presque toutes les essences de bois
- L'application sur la teinture LOBA donne une coloration plus riche.
- Excellent rendement en surface

#### Utilisation recommandée:

Pour les planchers en bois. Vérifiez la liste d'adaptation pour différents types de bois.



## Informations relatives au produit

ARTICLE N°	ARTICLE-#			
11036	LO-FI-015	1 gal	4	200

#### Stockage et transport

Durée de stockage : 15 mois dans des récipients fermés.

Stockage entre +5 et +25 °C. Aucun risque de dommages dus au gel pendant le transport.

#### COV réglementaire aux États-Unis

< 188 g/l

## Informations relatives au produit

### APPLICATION ESPÈCES:

ESPÈCES EUROPÉENNES / NORD-AMÉRICAINES			
Erable (canadien)	+	Arrurra Vermelho	-
Erable (européen)	+	Bambou	+
Acacia / Robinier	◇	Basralocus	+
Acacia / Robinier étuvé	◇	Bilinga	+
Bouleau	+	Cabreuva	+
Poirier	-	Merisier du Chili étuvé	+
Hêtre étuvé	+	Cumaru / Almendrillo	+
Hêtre non étuvé	+	Curupau / Noyer commun	+
Chêne	+	Curupay	+
Aulne	+	Doussie / Afzelia	+
Frêne	+	Ebène / Makassar	+
Epicéa	+	Eucalyptus / Jarrah	+
Châtaigner	+	Eucalyptus / (Eucalyptus maculata)	+
Pin	+	Guatambu	+
Cerisier noir	+	Hard Pine (nouveau sols)	+
Cerisier européen	+	Hévéa	+
Mélèze	◇	Incienco Colorado	+
Noyer	+	Ipe / Lapacho	◇
Olivier	+	Iroko / Kambala	-
Chêne fumé	+	Bois de fer	+
Chêne rouge d'Amérique	+	Jatoba / Cerisier brésilien	+
Orme	+	Kempas	◇
D'autres types		Cocotier	+
Afromosia (Assamela)	+	Kotibe / Acajou	+
		Acajou	+
		Mahagoni Acajou	+
		Massaranduba	+
		Mecrusse	+
		Merbau	◇
		Muhuhu	-
		Mutenye	+
		Padouk	+
		Palissandre	+
		Panga Panga	+
		Piguia Marfin	-
		Pitch Pine (anciens sols)	+
		Amarante	-
		Sucupira	+
		Chêne de Tasmanie	+
		Tauari	+
		Teck	+
		Tigerwood	+
		Wenge	+
		Yvyro	+
		Cyprès	+
		Autres support	
		Multiplex	+
		Panneaux OSB	+
		Panneaux d'aggloméré V100	+

+ Applicable sans restriction.

◇ L'utilisation peut entraîner des problèmes. Une consultation avec LOBA est recommandée.

- Utiliser non recommandé.

## Conseils d'utilisation

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Les conditions recommandées sont 55 °F à 80 °F (10 °C à 27 °C et 40 à 75 % HR.
- Poncez et préparez les planchers selon les instructions de la NWFA.
- **AVERTISSEMENT!** Si vous grattez, poncez ou retirez de la vieille peinture sur les planchers en bois, vous pouvez libérer de la poussière de plomb. Suivez les exigences locales et/ou fédérales pour l'élimination du plomb. Avant de commencer, informez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le plomb en composant la ligne directe de renseignements de l'EPA aux États-Unis au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.

- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.
- EasyPrime est applicable sur presque tous les types de bois domestiques et exotiques, seulement quelques types de bois peu familiers peuvent causer des problèmes. Vérifiez la liste d'adéquation de l'apprêt ou consultez Loba-Wakol pour assurer une application sans problème.
- EasyPrime avec Amberizer applicable sur la teinture LOBA donne une coloration plus riche pour les couleurs brunes et foncées de teinture LOBA.

### APPLICATEUR D'ENDUCTION

Rouleau Microfaser 100-120 LOBA

## Conseils d'utilisation

Barren en T  
 Tampon à garniture  
 Laine d'agneau  
 Brosse  
 Rouleau

### COUVERTURE

400 à 500 pi<sup>2</sup> par gallon par couche.

### ÉCRAN ET RECOUVREMENT

- N'utilisez PAS EasyPrime sur des planchers finis en usine ou finis manuellement.
- Seulement pour l'application directement sur le bois et LOBA Stain.
- EasyPrime doit être recouvert d'un fini à base d'eau LOBA.

### TEMPS DE SÉCHAGE

- Revêtement le plus tôt possible après 1 heure.
- Doit être revêtu dans les 24 heures.
- S'il y a un retard de séchage, attendez que vous puissiez voir que la surface est complètement sèche.

### FINIS APPROPRIÉS :

tous les finis LOBA et LOBA sont conformes aux instructions techniques pour le produit.

### PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR LES PLANCHERS EN BOIS :

- Préparez la surface et appliquez EasyPrime.
- Laissez sécher pendant 1 h
- Appliquez au rouleau le fini à base d'eau LOBA ou le fini LOBA UV sur la surface, selon l'information technique du fini

### COMPATIBILITÉ

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées. Se référer aux fiches techniques. LOBA ne peut garantir la compatibilité de produits autres que ceux de LOBA.

## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

**Temps de durcissement :** les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

**Utilisation avec ou sans apprêt :** certains finis peuvent être utilisés sans apprêt. L'utilisation d'un apprêt augmente la fiabilité de l'application et diminue le risque de traces d'application dans la plupart des types de bois. Vous trouverez plus de détails sur la liste des types de bois LOBA.

**Collage des côtés :** En général, les revêtements à base d'eau présentent une tendance de collage des côtés. Plusieurs mesures peuvent être prises pour minimiser la formation de joints irréguliers et l'effet de blocage associé. L'utilisation d'adhésifs avec élasticité ferme ou résistant au cisaillement pour coller le plancher de bois franc, le remplissage soigneux des joints, l'utilisation d'apprêts LOBA appropriés, le maintien d'un climat constant, sont quelques-unes de ces étapes. (Il est recommandé de renseigner le client). Le risque de collage des côtés est plus élevé avec les anciens planchers avec des adhésifs endommagés, faibles ou très flexibles et les planchers de bois installés sur sol chauffant et les bois dont la teneur en humidité change rapidement, comme le hêtre et l'érable.

**Consignes de sécurité :** Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

**Premiers soins :** en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

## Instructions générales

**Informations spéciales** Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Vous devez lire et comprendre, et demander votre installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.