

EasyFill



ENDUIT



Liant à base d'eau à séchage rapide conçu pour être mélangé à votre fine poussière de bois pour créer un enduit de bois personnalisé.

- Faible consommation
- Séchage rapide
- Aucune odeur désagréable
- Application facile
- Convient à tous les types de bois

Utilisation recommandée:

L'EasyFill peut être mélangée avec de la poussière de bois de toutes les essences et utilisée avec des planchers d'ingénierie, solides, en lames, de planches ou de parquet. La viscosité peut être ajustée à partir d'une viscosité faible pour étendre complètement à truelle à une viscosité élevée pour le remplissage de grands écarts et espaces. Le matériau séché se réduit bien en poudre, ponce facilement et n'obstruera pas vos abrasifs. Étant donné que le matériau naturel du plancher est utilisé, l'EasyFill est très uniforme sans crainte de perte de couleur, comme c'est le cas dans de nombreux autres produits prémélangés.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°	ARTICLE-#			
11039	LO-FI-261	1 gal	4	200

Stockage et transport Durée de stockage : 12 mois dans des récipients fermés.
Stockage entre +5 et +25 °C. Aucun risque de dommages dus au gel pendant le transport.

Conseils d'utilisation

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Les conditions recommandées sont 55 °F à 80 °F (10 °C à 27 °C et 40 à 75 % HR.
- Poncez et préparez les planchers selon les instructions de la NWFA.
- **AVERTISSEMENT!** Si vous grattez, poncez ou retirez de la vieille peinture sur les planchers en bois, vous pouvez libérer de la poussière de plomb. Suivez les exigences locales et/ou fédérales pour l'élimination du plomb. Avant de commencer, informez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le plomb en composant la ligne directe de renseignements de l'EPA aux États-Unis au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead.
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- N'utilisez pas la poussière de la ponceuse à courroie/au tambour (grosse machine). Utilisez de la poussière fine provenant d'une déligneuse ou d'une ponceuse multi-têtes.
- Mélangez EasyFill avec de la poussière de bois très fine provenant du ponçage pour obtenir une consistance lisse à la truelle. Utilisez la plus fine poussière disponible. La poussière fine sera plus facile à appliquer à la truelle, à remplir les espaces et fournira également une meilleure adhérence dans les joints. Remplissez à la truelle le plancher entier avant d'effectuer le ponçage final. Répétez la procédure sur les plus gros joints ou les zones endommagées après que la première application soit complètement sèche.
- Poncez complètement tout le matériel séché de la surface pendant votre phase finale de ponçage.

APPLICATEUR D'ENDUCTION

Truelle LOBA

COUVERTURE

Sur les planchers de bois franc nouvellement installés avec de petites lacunes, environ 500 à 800 pi²/gal

ÉCRAN ET RECOUVREMENT

- N'utilisez PAS EasyFill sur des planchers finis en usine ou finis manuellement.
- Seulement pour l'application directement sur le bois brut.
- EasyFill doit être recouvert de fini à base d'eau LOBA ou d'huile LOBA.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Sur les planchers de bois franc nouvellement installés pouvant être poncés après 15 à 30 minutes, lors de rénovations avec des joints extrêmement larges, laissez sécher pendant la nuit.
- Il est possible d'appliquer les systèmes LOBA à base d'eau et les systèmes à huile LOBA dès 1 heure après l'application de Loba EasyFill.

TRAITEMENT DE SURFACE POSSIBLE AVEC :

du fini LOBA à base d'eau ou du fini à base d'huile LOBA, sans limitation.

PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR LES PLANCHERS EN BOIS :

- Poncez en séquence à l'aide de disque/tampon de grain moyen.
- Remplissez à la truelle avec EasyFill
- Laissez sécher pendant 20 à 40 min.
- Traitement final
- Traitez la surface selon l'information technique du produit.

COLORATION DES ESPÈCES DE BOIS FONCÉES :

La coloration des bois foncés peut être améliorée en ajoutant du colorant de nuance universel Mixol. Versez 1 gal de EasyFill LOBA dans un seau, ajoutez 200 mL max. de MIXOL et mélangez avec un agitateur à peinture jusqu'à l'obtention d'une consistance uniforme. Afin d'éviter les écarts de couleur, mélangez toujours une quantité suffisante pour une surface continue.

- **Mixol 23 – brun foncé** Pour les essences de bois foncés comme : chêne fumé, wengé, Panga-panga
- **Mixol 20 – châtaigne** Pour les essences de bois rougeâtres telles que : jatoba, merbau, acajou

COMPATIBILITÉ

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées. Se référer aux fiches techniques. LOBA ne peut garantir la compatibilité de produits autres que ceux de LOBA.

Instructions générales

Nettoyage des outils : nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

Temps de durcissement : les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

Utilisation avec ou sans apprêt : certains finis peuvent être utilisés sans apprêt. L'utilisation d'un apprêt augmente la fiabilité de l'application et diminue le risque de traces d'application dans la plupart des types de bois. Vous trouverez plus de détails sur la liste des types de bois LOBA.

Collage des côtés : En général, les revêtements à base d'eau présentent une tendance de collage des côtés. Plusieurs mesures peuvent être prises pour minimiser la formation de joints irréguliers et l'effet de blocage associé. L'utilisation d'adhésifs avec élasticité ferme ou résistant au cisaillement pour coller le plancher de bois franc, le remplissage soigneux des joints, l'utilisation d'apprêts LOBA appropriés, le maintien d'un climat constant, sont quelques-unes de ces étapes. (Il est recommandé de renseigner le client). Le risque de collage des côtés est plus élevé avec les anciens planchers avec des adhésifs endommagés, faibles ou très flexibles et les planchers de bois installés sur sol chauffant et les bois dont la teneur en humidité change rapidement, comme le hêtre et l'érable.

Consignes de sécurité : Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

Premiers soins : en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

Informations spéciales Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web www.loba-wakol.com. Vous devez lire et comprendre, et demander votre à installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.